



CetaBever Schuttingbeits



Een semi-transparante of blanke, watergedragen, matte beits voor buiten.

Toepassing:

Buiten, als semi-transparante of blanke afwerking op kaal of eerder gebeitst hout. CetaBever Schuttingbeits is uitstekend geschikt voor het beschermen van hard- en zachthouten schuttingen, als eerste laag op nieuw hout en als onderhoudslaag voor behandeld hout. Ook geschikt voor de CetaBever Tuinhout Sprayer.

Producteigenschappen:

- Bescherming tot 3 jaar
- Waterafstotend
- Geschikt voor hard- en zachthout
- Vocht- en weersbestendig

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	1 uur	30 min
Schuurbaar:	8 uur	4 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	14 dagen	7 dagen

De laagdikte van de aangebrachte natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.



Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° C of boven de 25° C dit product niet verwerken.

Glansgraad:

Mat

Rendement:

Ca. 10-12,5 m²/l.

Het rendement is afhankelijk van type ondergrond, kwast en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Duurzaamheid:

Ca. 3 jaar bij voldoende laagdikte. Afhankelijk van de kleur, blootstelling aan zonlicht, de kwaliteit van het hout en het aantal lagen, kan het aantal jaren bescherming afwijken. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

Blanke/kleurloze verfsystemen zijn, vanwege hun beperkte bescherming tegen UV-stralen, minder buitenduurzaam dan transparante houtkleuren.

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Rol	Spuit
Gereedschap:	Acrylkwast	Acrylroller	Tuinhout Sprayer
Verdunning:	Water	Water	Water
Reiniging gereedschap:	Verwijder zo veel mogelijk product uit de kwast, roller of sprayer alvorens te reinigen.		

Systeeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti e.d.) ontvetten met thinner.
 2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
 3. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.



- Behandelde ondergrond:
4. Afwerken met 3 lagen CetaBever Schuttingbeits. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken. Let op, het aantal lagen en de kleur van het hout bepalen de eindkleur.
 1. De intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger.
 2. Kale of beschadigde delen rondverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.
 3. Intacte lagen schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
 4. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
 5. Afwerken met 2 lagen CetaBever Schuttingbeits. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken. Let op, het aantal lagen en de kleur van het hout bepalen de eindkleur.
- Gebruik Tuinhout Sprayer:
1. Omringende planten afdekken.
 2. Afdekfolie leggen onder en bijv. karton plaatsen achter het te behandelen oppervlak.
 3. Om te vermijden dat spuitnevel op bijv. voertuigen, muren van het huis enz. terechtkomt, bij voorkeur sproyen bij windstil weer.
 4. CetaBever Schuttingbeits vooraf goed schudden en de CetaBever Tuinhout Sprayer vullen.
 5. Vervolgens het zwarte handvat vastdraaien en pompen om de druk op te bouwen. Het groene palletje aan de zijkant van de sprayer moet zichtbaar zijn. Het sproyen eventueel vooraf testen op karton, net als bij andere spuittoestellen kan het een paar minuten duren om de spuittechniek perfect te beheersen. Het beste resultaat wordt bereikt met de spuitkop op een afstand van 30 cm van het te behandelen houtoppervlak.
 6. Nog natte vlekken van spuitnevel kunnen met water verwijderd worden.



Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Zie kleurdocumentatie
Verpakking:	2,5 l.
Informatie:	Bezoek: www.cetabever.nl Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.