



CetaBever Tuinmeubelolie Waterproof



Een blanke, terpentineverduerbare, zijdematte tuinmeubelolie voor buiten.

Toepassing:

Buiten, op onbehandeld of met olie behandeld hout.

Producteigenschappen:

- Waterafstotend
- Verrijkt de natuurlijke houtkleur
- Vocht- en weerbestendig
- Beschermst 2x langer dan normale olie

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Gebruiksklaar
Om risico van zelfontbranding door broei te voorkomen, de gebruikte doeken uitgevouwen laten drogen en pas daarna afvoeren. Of uitspoelen in zeephoudend water. Te dikke lagen olie drogen blijven zacht / plakkerig en glimmen.
Bij temperaturen beneden de 10° C of boven de 25° C dit product niet verwerken.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	12 uur	6 uur
Doorgedroogd:	6 dagen	3 dagen

Glansgraad: Zijdemat

Rendement: Ca. 18 m²/L



Het rendement is afhankelijk van type ondergrond, kwast en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Doek
Gereedschap:	Alkydkwast	Niet pluizende doek
Verdunning:	Terpentine	
Reiniging gereedschap:	Verwijder zo veel mogelijk product uit de kwast alvorens te reinigen.	

Systeeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Verweerd hout en eventuele groene aanslag verwijderen met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1.
 2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
 3. De CetaBever Tuinmeubelolie in dunne lagen aanbrengen.
Laat CetaBever Tuinmeubelolie na het aanbrengen van elke laag ongeveer 10 minuten intrekken.
Daarna de overtollige olie met een niet pluizende doek verwijderen.
Herhaal deze behandeling tot het hout egaal verzadigd is.
 4. Voor de beste bescherming de behandeling elke 3 tot 4 maanden herhalen.

- Geoliede ondergrond:
1. Verweerd hout en eventuele groene aanslag verwijderen met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1
 2. Het kale hout in de richting van de houtnerf schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
 3. De CetaBever Tuinmeubelolie in dunne lagen aanbrengen.
Laat de CetaBever Tuinmeubelolie na het aanbrengen van elke laag ongeveer 10 minuten



intrekken. Daarna de overtollige olie met een niet pluizende doek verwijderen
Herhaal deze behandeling tot het hout egaal verzadigd is.

4. Voor de beste bescherming de behandeling elke 3 tot 4 maanden herhalen.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur: Blank

Verpakking: Blik: 500 ml en 1 l.

Informatie: Bezoek: www.cetabever.nl
Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Zorg voor een goede ventilatie, geen tocht tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Zie voor meer informatie op:
spoelverfnooitdoordegootsteen.nl

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.