Omschrijving: Bruinoleum is het ideale alternatief voor carbolineum. Het kan ook gebruikt worden op oppervlakken die reeds met carbolineum behandeld zijn, mits die al enigszins verweerd zijn. Bruinoleum geeft het hout een fraaie nostalgische uitstraling. Bruinoleum dringt diep in het hout en heeft een sterke waterafstotende werking. Minder geschikt voor oppervlakte waarop men zit of loopt. Voor buiten.

Verwerking
Voor en tijdens gebruik goed doorroeren zodat eventueel uitgezakte pigmentdeeltjes weer gelijkmatig verdeeld worden. In dunne lagen aanbrengen met kwast of bokkenpoot.

Verdunning: gebruiksklaar.

Verbruik: sterk afhankelijk van de laagdikte en de structuur van het te behandelen oppervlak.

Droogtijd bij 23°C.: ca. 4 uur op ruw hout en ca. 10 uur op geschaafd hout. Bruinoleum kan onder ongunstige omstandigheden enige dagen plakkerig aanvoelen doordat de vetzuren nog niet helemaal in het oppervlak zijn opgenomen.

SYSTEEM OPBOUW

Voorbehandeling
Ondergrond dient droog en vetvrij te zijn. Eerst reinigen met water en ammonia. Goed laten drogen, licht schuren en stofvrij maken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verdunning: Gebruiksklaar

Gevarenklasse: Zie veiligheidsblad (MSDS)

Reinigen gereedschap:
Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen
Niet verwerken beneden de 10°C, in de felle zon en bij kans op regen of mist. Na gebruik blik goed sluiten en vorstvrij bewaren op een koele plaats.
Bij het schuren, afkrabben etc. van verflagen kunnen schadelijke deeltjes vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte en gebruik indien nodig de juiste beschermingsmiddelen.

Waarschuwing: Gebruikte lappen en doeken kunnen door broei ontbranden. Altijd uitgevouwen buiten laten drogen of met water overgieten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.