

Omschrijving: Loodvrije, roestwerende menie op basis van alkydhars. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Tegen het roesten van ijzer en staal, maar ook geschikt als beschermende grondlaag voor hout in contact met metselwerk of beton.

Eigenschappen:

- Goede roestwerende werking
- Loodvrij
- Soepele kwastverwerking

Kleur: Oranje

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Eventueel de eerste laag verdunnen met 5% white spirit. In 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of spuit. Vóór het aflakken op metaal, altijd een tussenlaag Finess Grondverf aanbrengen.

Verbruik: Ca. 12 m²/liter per laag

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Hout in aanraking met beton of metselwerk: Ontvetten, licht schuren en ontstoffen. Daarna behandelen met 2 lagen Finess Loodvrije Menie.

Onbehandeld ijzer en staal: Eventuele walshuid, vet, roestvorming en stof grondig verwijderen. Daarna 2 lagen Finess Loodvrije Menie aanbrengen, gevolgd door 1 laag Finess Grondverf en afwerken met Finess Hoog- of Zijdeglans.

Slechte verflagen: Slechte delen verwijderen, reinigen. Daarna 2 lagen Finess Loodvrije Menie aanbrengen, gevolgd door 1 laag Finess Grondverf en afwerken met Finess Hoog- of Zijdeglans.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Gecombineerde glyceroftalaatharsen

Pigmenten: Titaandioxide, roestwerende pigmenten en lamelvormige vulstoffen

Oplosmiddel: White spirit

Vaste bestanddelen: 50% in volume

S.G.: Ca. 1,34 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 6 Poise @ +20°C

Maalfijnheid: 45 Micron

Aanbevolen laagdikte: 35 Micron droog

Glansgraad: Mat

Tint: Oranje

Verdunning: White spirit

Vlampunt: Ca. 38°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit of verfreiniger.

Prestaties: Binnen en buiten goed te gebruiken als anti-roestverf. Bevat geen schadelijke loodpigmenten.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +5°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.