

Omschrijving: Speciale, onbeperkt afwasbare muurverf die goed beschrijfbaar is met krijt. Maak eenvoudig van elke muur of deur een schoolbord of maak een magnetisch schoolbord door deze verf te combineren met Finess Magneetverf. Voor binnen.

Toepassing: Voor binnenmuren en –deuren. Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, hout, board, behang etc.

Eigenschappen:

- Met krijt beschrijfbaar
- Onbeperkt afwasbaar
- Eenvoudig te verwerken
- Voor muren en hout

Kleur: Zwart. Ook leverbaar in diverse kleuren op het kleurmengstelsel, kleuren vanuit basis D en TR.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Minimaal 2 lagen aanbrengen met roller of kwast. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Indien nodig plamuren. Geplamuurde ondergronden minimaal 2x behandelen.

Verbruik: Ca. 10m² /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

Belastbaar na minimaal 48 uur (krijtbaar).

Schoonmaaktip:

Na volledige droging kan krijt eenvoudig verwijderd worden met een vochtige spons.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuw pleisterwerk: Voorbehandelen met Finess Primer Muurverf of Finess Primer Transparant.

Bestaand pleisterwerk: Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen. Voorbehandelen met Finess Primer Muurverf of Finess Primer Transparant.

Poederende ondergronden: Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

Niet watervast verflaggen (veegvast): Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

Beton: Eventuele 'slikhuid' en poeder grondig verwijderen met een ruwe borstel. Na droging behandelen met Finess Primer Muurverf.

Gas (cellen) beton: Voorbehandelen met een speciaal Grondeermiddel. Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging behandelen met Finess Primer Muurverf.

Gipskartonplaten: Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging: behandelen met Finess Primer Muurverf.

Onbehandeld hout: Zorgvuldig ontvetten met ontvettingsmiddel, mat schuren en stofvrij maken. Indien nodig bijwerken met plamuur en Finess Grondverf Acryl. Geheel gladschuren. Afwerken met minimaal 2 lagen Finess Schoolbordverf.

MDF, spaan- en vezelplaat e.d.: Gladde platen schuren en stofvrij maken, isoleren met Finess Isoleermiddel.

Draagkrachtige verflaggen: Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Glanzende verflaggen eerst mat schuren en zorgvuldig stofvrij maken.

Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet: Afwassen met water en ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met Finess Isoleermiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Alkydemulsie, acrylaatdispersie

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 50% in volume

S.G.: Ca. 1,35-1,50 g/ml

Aanbevolen laagdikte: Minimaal 2 lagen

Glansgraad: Mat

Tint: Diverse kleuren

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C. Na gebruik verpakking goed sluiten, even omkeren om vervorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.