

Oolex Beits Mat Zwart

Productomschrijving

Authentieke teervervangende houtbescherming. Oolex Beits Mat Zwart is een weerbestendige teervervanger voor bovengrondse houten objecten, gebaseerd op gemodificeerde alkydhars en standolie. Dit weerbestendige product is geschikt voor alle houtsoorten en kan met een minimale voorbehandeling worden aangebracht

Kenmerken

Hout verduurzamende verfbeits
Traditionele teerlook
Binnen / buiten bovengrondse toepassing
Goed UV bestendig
Filmvormend
Licht impregnerend en waterafstotend
Vochtregulerend
Aanbrengen met minimale voorbehandeling
Weerbestendig
Bladdert, scheurt en vergrijst niet
Kan niet worden toegepast over hout dat eerder is behandeld met carbolineum, bitumen, koolteer of andere creosootproducten

Toepassingen

Bescherming en verfraaiing van behandeld, onbehandeld, geïmpregneerd, fijn bezaagd of geschaafd hout. Geschikt voor het behandelen van houten objecten in de tuin en aan het huis, zoals schuttingen, schuren, hekwerk en pergola's, maar ook voor bijvoorbeeld molens en loodsen

Basisgegevens

Rendement:	op geschaafd/glad hout circa 10 m ² per liter, op fijn bezaagd/ruw hout circa 8 m ² per liter. Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond
Glansgraad:	mat
Kleur:	zwart
Bindmiddel:	gemodificeerde alkydhars en standolie
Dichtheid:	0,99 g/cm ³
Vaste stof:	51%
Viscositeit:	500 - 1.000 mPa.s
Vlampunt:	> 60°C
Duurzaamheid:	5 – 7 jaar
Houdbaarheid:	in originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, meerdere jaren houdbaar. Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren
Verpakking:	750 ml, 2,5 ltr en 5 ltr

Verwerking

Verwerking:	kwast, roller of airless spuitapparaat. Het product is gebruiksklaar, voor gebruik goed roeren
Droogtijd bij 23°C:	bepaald bij een relatieve luchtvochtigheid van 50%: stofdroog na circa 3 uur, duimdroog na circa 4,5 uur, overschilderbaar na circa 24 uur. Gemeten waarden op laboratoriumniveau; werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte
Verwerkingscondities:	verwerkingstemperatuur +5°C tot +25°C, relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%. Voor het beste resultaat verwerken bij een luchtvochtigheid tussen 40% en 70%
Verdunning:	eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit). Bij gebruik van spuit-applicatie eventueel verdunnen met wasbenzine
Reiniging:	terpentine of wasbenzine; hiermee kan ook het gereedschap worden gereinigd

Breng minimaal 2 lagen aan op behandeld hout voor een goede bescherming. Op onbehandeld hout geeft het product het beste resultaat wanneer er 3 lagen worden aangebracht

Systeem

Ondergrond:	hout; behandeld, onbehandeld, geïmpregneerd, fijn bezaagd of geschaafd. Niet toepassen over hout dat behandeld is met creosootproducten
Voorbehandeling:	de ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn. Ontvetten met een ammonia-oplossing of een geschikte verfreiniger. Loszittende delen verwijderen. Schuren is niet nodig, afhankelijk van de gewenste uitstraling

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen