

Oolex Pro Voorstrijk

Productomschrijving

Fixeermiddel voor binnen op basis van een acrylaatdispersie

Kenmerken

Uitstekende impregnering

Overschilderbaar met binnenmuurverven op basis van dispersie

Met behang beplakbaar

Waterdampdoorlatend

Onverzeepbaar

Toepassingen

Het fixeren van licht tot sterk zuigende minerale ondergronden binnen om glansbontheid te voorkomen. Het fixeren van licht tot matig zuigende minerale ondergronden die licht poederen.

Tevens te gebruiken voor het fixeren van te behangen ondergronden om het plakken op een sterk zuigende wand te vergemakkelijken

Basisgegevens

Rendement:	verdund (op normaal zuigende ondergronden): afhankelijk van de zuiging circa 8 m ² per liter, waarbij 1 liter verdund product bestaat uit 200 ml Oolex Pro Voorstrijk en 800 ml leidingwater onverdund (op sterk zuigende ondergronden): afhankelijk van de zuiging circa 8 m ² per liter
Bindmiddel:	acrylaatdispersie
Dichtheid:	ca. 1,0 kg/dm ³
Vaste stofgehalte:	ca. 25,9 vol.%
Vlampunt:	niet van toepassing
Houdbaarheid:	droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht
Verpakking:	jerrycans van 1 liter, 2,5 liter, 5 liter en 10 liter
Kleur en glans:	melkachtig, droogt vrijwel kleurloos op (geen dekking), mat

Verwerking

Verwerking:	kwast (blokwitter) of verfrol (microvezel). Op ondergronden met grove poriën wordt de blokwitter aanbevolen
Droogtijd bij 23°C:	bepaald bij een relatieve luchtvochtigheid van 50%: kleefvrij na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur
Verwerkingscondities:	ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C, relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%, ondergrondtemperatuur minimaal 3°C boven het dauwpunt, goede ventilatie

Verdunning:	licht gelijkmatig zuigende ondergrond: niet voorstrijken licht ongelijkmatig zuigend tot matig zuigend: 1 deel Oolex Pro Voorstrijk + 4 delen leidingwater licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert: 1 deel Oolex Pro Voorstrijk + 4 delen leidingwater sterk zuigende ondergrond: Oolex Pro Voorstrijk onverdund
Reiniging:	direct na gebruik reinigen met leidingwater en residu op de juiste wijze afvoeren

Bij het aanbrengen van Oolex Pro Voorstrijk mag na droging geen gesloten, glanzende film overblijven

Systeem

Voorbehandeling:	de ondergrond dient volledig afgebonden, draagkrachtig en droog te zijn. Vochtpercentage max. 4%; vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product
Onbehandelde minerale ondergrond:	verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen. Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren. Voorstrijken met Oolex Pro Voorstrijk (voor verdunning zie rubriek verwerking). Afwerken met een muurverfsysteem op basis van dispersie
Niet wasbare muurverflagen:	bestaande niet wasbare muurverflagen (veegvast) zoveel mogelijk verwijderen. Hierna de poederende restanten fixeren met Oolex Pro Voorstrijk (voor verdunning zie rubriek verwerking). Afwerken met een muurverfsysteem op basis van dispersie

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen