


**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## EPOXYSHIELD® SEALER



# Op waterbasis stofwerende betonsealer

- 1-component, gemakkelijk aan te brengen
- Niet-vergelende, heldere finish (glans)
- Kleefvrij na slechts 1 uur
- Ideale primer voor EpoxyShield® ULTRA coatings

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# EPOXYSHIELD® SEALER

## OMSCHRIJVING

Een watergebaseerde transparante 1-component betonsealer op basis van vinyl acrylaat. Het vermindert stofvorming en vergemakkelijkt de reiniging.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Indien EpoxyShield® Sealer gebruikt wordt als een afwerklaag, dienen 2 lagen aangebracht te worden. EpoxyShield® Sealer kan ook als onderlaag (impregneerlaag) voor de EpoxyShield® 5200 ULTRA serie gebruikt worden. De sealer aanbrengen op schone en droge betonnen vloeren.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,02  
Glansgraad: Hoogglans  
Vaste stof gehalte in volume: 30%

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: ca. 1 uur  
Overschilderbaar: na 6 uur  
Volledig uitgehard: 8-12 uur

## THEORETISCH VERBRUIK

Max. 10 m² per liter.

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Alleen aanbrengen op volledig schone en droge betonvloeren. Niet aanbrengen op glad en volledig gesloten beton of beton dat een curing compound bevat. Verwijder olie, vet en alle andere verontreinigingen met EpoxyShield® Reiniger/Ontvetter 2901. Nieuw beton min. 30 dagen laten uitharden. Verwijder slikschud, los en aangetast beton door te stralen of te etsen m.b.v. RUST-OLEUM Surfa-Etch 108. Repareer alle gaten en scheuren met EpoxyShield® betonreparatieproducten. Sterk verdicht en glad beton eerst goed opruwen (stralen, etsen). Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik de sealer oproeren.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 10 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen. Gedurende en kort na applicatie dient goed geventileerd te worden.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Product is klaar voor gebruik, verdunnen is niet nodig.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Product is klaar voor gebruik, verdunnen is niet nodig.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na verwerken met water en zeep.

## OPMERKINGEN

Beloopbaar: na 8 - 12 uur

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 77 g/l  
VOC readymix: 77 g/l  
VOC categorie: A/i  
VOC limiet: 140 g/l  
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 22/06/2026

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)