

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BOTTOMCOAT BRONS	
OMSCHRIJVING	Tenco Bottomcoat brons biedt een beschermende afwerklaag voor Tenco Bottomcoat zwart onderwatercoating. Het is speciaal voor binnenvaart- en pleziervaartschepen die varen op zoet of brak water. Tenco Bottomcoat brons zorgt doormiddel van het gladde karakter van de afwerklaag, dat de aangroei van algen wordt bemoeilijkt. Daarnaast kan eventuele aangroei gemakkelijk worden verwijderd.
TOEPASSING	Tenco Bottomcoat brons wordt toegepast als gladde en beschermende afwerklaag over Tenco Bottomcoat zwart voor pleziervaart- en binnenvaartschepen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- afwerklaag voor Tenco Bottomcoat zwart - bemoeilijkt aangroei van algen. - gemakkelijk aan te brengen - eenvoudig in onderhoud
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dikvloeibaar, viskeus
Kleur	Brons
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	46 °C.
Dichtheid bij 20°C.	1,02 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50%
GEBRUIKSAANWIJZING	De ondergrond Tenco Bottomcoat zwart moeten voldoende droog zijn alvorens Tenco Bottomcoat brons te kunnen aanbrengen. Tenco Bottomcoat brons aanbrengen met kwast of verfroller. 1 of 2 lagen Tenco Bottomcoat brons over Tenco Bottomcoat zwart aanbrengen.

	Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C, afhankelijk van de ondergrond.
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid. Op staal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Bottomcoat brons is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met wasbenzine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml en 25 liter.
INFORMATIE	www.tenco.nl