

PARKETLAK

Beschrijving

Trae-Lyx Parketlak is een waterverdunbare, 1-componenten polyurethaan lak. De lak is sneldrogend en geeft een strakke vloei, is licht chemicaliënbestendig en door de hoge slijt- en krasvastheid geschikt voor intensieve belasting. De laklaag is zeer helder, vergeelt niet en geeft het hout een neutraal en een egaal uiterlijk. Voor gebruik in bijv. kantoren, scholen en op trappen raden wij Trae-lyx Projectlak aan.

Toepassing

Trae-Lyx Parketlak kan worden toegepast op lichte, donkere en gekleurde vloeren van harde houtsoorten.

Eigenschappen

Glansgraad:	Mat, zijdeglans en hoogglans (De uiteindelijke matheid wordt bereikt na volledige doordroging van 7 dagen).
Dichtheid:	Ca. 1,01 – 1,05 kg/l.
Vaste stofgehalte:	Ca. 32 gew. %
Viscositeit (18° C):	32 – 35 sec.
pH-waarde:	7,5 – 8,0
Theoretisch verbruik:	10 - 12 m ² /l. per laag (afh. van houtsoort).
Overschilderbaar:	Na ca. 2 - 3 uur
Licht belastbaar:	Na ca. 12 – 16 uur
Volledig uitgehard:	Na 7 dagen
Verpakking:	750 ml, 2,5 liter en 10 liter
Opslag:	Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten, originele verpakking
Houdbaarheid in de bus:	24 maanden bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:	Kwast of microvezel roller met een vachtlengte van 7-9 mm.
Type verduunning:	Gebruiksklaar voor kwast of roller.
Percentage verduunning:	Niet verdunnen
Aanbevolen laagdikte:	100 - 120 micron droog
Laagopbouw:	3 - 4 lagen aanbrengen
Applicatie condities:	Min. 10°C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de lak
Schoonmaken gereedschap:	Met ruim water

Behandeling algemeen

De lak voor gebruik grondig doorroeren. Bij verwerking met een roller gebruik een 7-9 mm microvezel roller (100 MU). Trae-Lyx Parketlak goed en gelijkmatig over de vloer verdelen en geen plasjes achterlaten. Door het melkachtige uiterlijk ontstaan tijdens het rollen wittige waasplekken in de natte lak die tijdens de droging verdwijnen. Binnen een half uur na aanbrengen vloeit de lak strak uit en ontstaat een heldere, blanke laag. Een slijtvast laksysteem dient uit minimaal 3 lagen van elk 10 – 12 m² per liter te bestaan.

Let op: Bij gebruik van meerdere blikken per laag, de inhoud van de blikken eerst samenvoegen en goed roeren.

Onderhoud

Trae-Lyx Parketlak dient onderhouden te worden met de Trae-Lyx onderhoudsmiddelen. Alkalische reinigingsmiddelen zullen uiteindelijk de laklaag aantasten.

Bijzonderheden

NIET gebruiken op zuur/ vochtuithardende PU-lakken.