



MURFILL® RP SILOXAN NF

Hydrofoberen, renoveren en kleuren in één

- Uitstekende weerstand tegen veroudering en vervuiling
- Zelfreinigend, hydrofoob
- Parelend effect
- Waterdampdoorlatend
- Zeer goed dekkend

MURFILL® RP SILOXAN NF

OMSCHRIJVING

Zeer matte elastische renovatiecoating voor buitenmuren op basis van acrylaten-siloxanen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor het renoveren van oude gevels, bestand tegen microbarsten tot 0,2mm, bescherming en renovatie van nieuwe of oude buitenmuren, micro-scheuren overbrugging.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Op niet behandelde en stevige ondergronden of reeds geschilderde ondergronden in goede staat: gebruik als primer Pegaprim Exterior. Op poederende ondergronden die verstevigd moeten worden, gebruik als primer MurPrim S.

- Gladde, gesloten ondergronden: Noxyde verdund met 25% water (verbruik: 100g/m²)
- Decoratief 1 laag Murfill RP Siloxan NF van 350 g/m²
- Waterdichting 1 laag Murfill RP Siloxan NF van 500 g/m²

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,40 (depending on colour)
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 85°:	< 2% onder hoek van 85°; zeer mat
Vaste stof gehalte in gewicht:	68% (depending on colour)
Waterdampdoorlaatbaarheid:	Klasse V2 (EN 1062-2); Sd(H2O): 0,325m bij 500g/m²-230µm DFT

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	4 uur
Hanteerbaar:	4 – 8 uur
Overschilderbaar:	24 – 48 uur

THEORETISCH VERBRUIK

500 g/m²

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet volledig proper, droog en gezond zijn. Bij contaminatie door micro-organismen vooraf reinigen met een anti-mos oplossing.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moeten de coatings intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet toepassen bij dreigende regen. Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5°C en 30°C en relatieve vochtigheid lager dan 85%. De temperatuur van de ondergrond moet ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Synthetische borstels voor watergedragen verven. Niet afdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Getextureerde polyamide rollen 20 mm of langharige borstels volgens de ruwheid van het oppervlak. Niet afdunnen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	40 g/l max.
VOC categorie:	A/c
VOC limiet:	40 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu