

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PARACEM<sup>®</sup> DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT

### Zeer goed afwasbare, extra matte binnenmuurverf

- Uitstekend afwasbaar - Schrobvastheid klasse 1
- Niet opglanzend
- Beperkt schrijfeffect bij donkere kleuren
- Goed dekkend
- Uitstekende vloei

# PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT

## OMSCHRIJVING

Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt is een zeer goed afwasbare watergedragen binnenmuurverf met een blijvend extra mat aspect. Deze decoratieve verf is beschikbaar in wit en in bijna alle mogelijke kleuren van lichte tot donkere tinten. Op basis van een alkydemulsie.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Ideale afwerking voor binnenmuren die regelmatig gereinigd worden (vb. kinderkamers, keukens...). Geschikt voor meest ondergronden (pleister, baksteen, beton, etc.) in openbare en privégebouwen. Bij de donkere kleuren komt geen 'schrijfeffect' voor.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,5 (white - wit - blanc - weiß)
Glansgraad:	Extra-Mat
Glansgraad bij 85°:	Mat: 1%
Vaste stof gehalte in volume:	43% (white - wit - blanc - weiß)
Weerstand tegen natte wrijving (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm bij 200 slagen)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	2 uur
Hanteerbaar:	2 uur
Overschilderbaar:	6 uur
Volledig uitgehard:	30 dagen

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

123 µm (wit)

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

53 µm (wit)

## THEORETISCH VERBRUIK

8 m<sup>2</sup>/l/laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met Paracem Deco Ultra Clean Xtra Matt overschilderd worden.

Sterk poreuze ondergronden, glad plak/pleisterwerk en waterbestendig gipskarton eerst impregneren met een laag Pegafix.

Nicotine- en watervlekken eerst isoleren met Pegamat RL of met Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus.

Niet geschilderd houtwerk eerst een aangepaste voorbehandeling geven en van een grondlaag voorzien (bijv. Fassiprim Aqua of Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus).

Metalen voorwerpen, vrij van roest, voorbehandelen met Pegalink of met Zinsser Bulls Eye 123.

Op glasvlies bij voorkeur eerst een laag Paracem Deco Primer of Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus aanbrengen alvorens af te werken met 2 lagen Paracem Deco Ultra Xtra Clean Matt.

Indien er wordt gewerkt in combinatie met een voegkit, adviseren wij om onze acrylaatkit Elastopro te gebruiken, deze is overschilderbaar na minimum 1 uur droging (20°C, 60% r.v.).

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 8°C, < 80% R.V.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen met een borstel met synthetische haren.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen met een 10 mm microvezel roller.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 0.017 - 0.021 / Druk: 180 bar. Spuiten wordt enkel aanbevolen voor wit en kleuren uit base P.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Reinig het materiaal met water, voer het residu af op de gepaste wijze.

## OPMERKINGEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan 8°C.

Niet aanbevolen voor toepassing in vochtige ruimtes (vb. badkamers).

Reinigingsinstructies: Verwijder de vervuiling zo snel mogelijk van de muren. De meeste verontreinigingen kunnen makkelijk verwijderd worden met een zachte, vochtige doek.

Gebruik lauw water en een zachte, kleurloze detergent. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen. Oefen geen overmatige druk uit tijdens het schoonmaken want dit kan resulteren in het verwijderen van verf met zichtbare sporen tot gevolg.

Voor ernstigere verontreinigingen veeg de ondergrond eerst af met een zachte, vochtige doek, gebruik vervolgens Mathys® Multi-cleaner (verdund 1:100). Laat drogen.

De beste reinigingsresultaten worden bereikt nadat de Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt minimum 30 dagen heeft uitgehard.

Ondanks dat er uitgebreide evaluaties gebeurd zijn om de afwasbaarheid van de Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt te verzekeren is het mogelijk dat sommige verontreinigingen moeilijk te verwijderen zijn en sporen achterlaten.

Het aanraken van de verf kan sporen nalaten, dit is eigen aan de matte natuur van het product (de sporen zullen feller te zien zijn op donkere kleuren). Bij donkere kleuren uit basis D en TR is er, na droging van de eerste laag, kans op glansbontheid.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	10 g/l
VOC readymix:	10 g/l
VOC categorie:	IIA/a
VOC limiet:	30 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 13/09/2022

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)