

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



PEGACRETE®

Cementreparaties op waterbasis

- Sterker dan beton
- Eenvoudig in gebruik: alleen water toevoegen
- Kan worden overschilderd met al onze coatings
- Geringe geur
- Voor binnen- en buitengebruik



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PEGACRETE®

OMSCHRIJVING

Poedervormig reparatieproduct voor het opvullen van scheuren, gaten en andere beschadigingen in beton, cementeringen en metselwerk.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor het opvullen van scheuren, gaten en andere beschadigingen in beton, cementeringen en niet-geschilderd metselwerk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,6
Drukvastheid: 38 MN/m²
Treksterkte: 38 MN/m²
Mengverhouding: Pegacrete : Water = 5kg : 1L

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar: 2 dagen
Volledig uitgehard: 1 maand

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

2cm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

2cm

THEORETISCH VERBRUIK

Max. 32 kg/m² per laag van 2cm.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Op kale ondergronden: reinigen met stalen borstel of zandstraler. De ondergrond moet vast, stof-, olie- en vetvrij zijn. Poreuze ondergronden eerst bevochtigen. Metaal met NOXYDE behandelen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Pegacrete geleidelijk aan en onder goed roeren aan het water toevoegen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen bij een temperatuur van min. 5°C.

VERDUNNING & APPLICATIE: RAKEL/TROFFEL

Aanbrengen met spatel of troffel.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water

OPMERKINGEN

Niet meer water gebruiken als hoogst noodzakelijk voor verwerking. Bij het aanbrengen van dickere lagen (20 mm en meer) zal men liefst de mortel met zand aanlengen en wel als volgt: voor 1 liter mortel: 0,3 tot 0,5 liter vuur gedroogd zand 0-4 mm.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 0 g/l
Grenelle: c
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 22/06/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu