

Gewoon Dekkende Beits

Watergedragen, matte dekkende beits voor buiten

Productomschrijving

Gewoon Dekkende Beits is een watergedragen, matte beits die hout buiten beschermt tegen weersinvloeden en UV-straling. De ademende, vochtregulerende formule voorkomt scheuren en bladderen en houdt het hout in goede staat. De beits droogt snel en geeft een strak, egaal en dekkend resultaat. Geschikt voor diverse houtsoorten en oppervlakken zoals gevels, schuttingen, tuinhuisjes, tuinmeubelen en decoratieve elementen. Eenvoudig aan te brengen met kwast, roller of spuit. Milieuvriendelijk, lood- en chromaatvrij.

Belangrijkste eigenschappen

- Watergedragen, hybride combicoat: beschermt hout tegen weersinvloeden en UV-straling
- Dekkende, matte afwerking voor een strak en egaal resultaat
- Ademend en vochtregulerend: voorkomt scheuren en bladderen
- Tot 5 jaar bescherming zonder opnieuw te schilderen
- Snelle droging
- Eenvoudige verwerking: met kwast, roller of spuit aan te brengen
- Veilig en milieuvriendelijk: lood- en chromaatvrij

Toepassing

Als duurzame afwerking van:

- Buitengevels, tuinhuisjes, veranda's en overkappingen
- Schuttingen, pergola's en poorten
- Decoratieve houten elementen en tuinmeubelen
- Buiten geschikt voor hard- en zacht hout

Houtsoorten

- Douglas hout, vuren, grenen (zacht hout)
- Geïmpregneerd hout

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Watergedragen (acryl)
Dichtheid	ca. 1,20–1,30 kg/l
Vaste stofgehalte	ca. 42 vol.%
Afwerking	Mat, dekkend
Verbruik	ca. 10–12 m ² /l
Verbruik per laagdikte	30 µm droge laag: 14 m ² /l 40 µm droge laag: 10,5 m ² /l
Geschikt voor	Buiten: hout
Kleur	Basis wit / basis transparant, zwart; overige kleuren op aanvraag

Droogtijden (bij 20 °C)

Stofdroog	ca. 1 uur
Overschilderbaar	ca. 3 uur
Volledig uitgehard	24–48 uur

Gewoon Dekkende Beits

Vervolg – gebruik, verwerking, veiligheid en opslag

Gebruiksaanwijzing

- Zorg dat het hout schoon, droog en vrij van stof en vet is
- Schuur ruw of verweerd hout licht op
- Roer de beits goed door voor gebruik
- Breng meerdere dunne lagen aan; laat elke laag goed drogen. Voor de beste bescherming twee lagen aanbrengen
- Controleer regelmatig de conditie van het hout en behandel indien nodig opnieuw

Rendement (indicatief)

ca. 10–12 m²/l

Het verbruik is afhankelijk van ondergrondruwheid, zuiging, applicatiemethode en gewenste laagdikte. Bij sterk zuigende of ruwe ondergronden kan het verbruik hoger uitvallen.

Verwerking en gereedschap

- **Aanbrengen:** kwast, roller of doek
- **Verdunning:** gebruiksklaar; niet verdunnen
- **Gereedschap reinigen:** water
- **Verwerkingstemperatuur:** 10–30 °C, bij voorkeur droog weer

Opmerking: test altijd eerst op een klein oppervlak voor kleur en opname.

Milieu en gezondheid

- **Vlampunt:** niet van toepassing
- **VOS (VOC):** max. 130 g/l (EU-grenswaarde A/d 2010)
- **Veiligheid:** nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)

Opslag en houdbaarheid

- **Opslag:** koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- **Houdbaarheid:** min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30 °C

Algemeen

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch datablad geen rechten worden ontleend. Bij afwijkende omstandigheden dient vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen.