

Gewoon Douglasbeits

Watergedragen, matte beits voor Douglas- en Larikshout

Productomschrijving

Gewoon Douglasbeits is een watergedragen, matte beits die speciaal is afgestemd op Douglas- en Larikshout. De vochtregulerende samenstelling dringt diep in het hout, voedt het en beschermt tegen weersinvloeden en UV-straling. Voorkomt vergrijzing en uitdroging, zodat de warme houtkleur langer behouden blijft, en gaat scheuren en bladderen tegen. Geschikt voor veranda's, overkappingen, schuttingen, tuinhuisjes en decoratieve houten elementen. Eenvoudig aan te brengen met kwast, roller of spuit. Milieuvriendelijk, lood- en chromaatvrij.

Belangrijkste eigenschappen

- Speciaal voor Douglas- en Larikshout: voedt en beschermt zonder de natuurlijke uitstraling te verliezen
- Watergedragen, hybride combicoat: beschermt hout tegen weersinvloeden en UV-straling
- Voorkomt vergrijzing en uitdroging; behoudt langer de originele warme houtkleur
- Ademend en vochtregulerend: voorkomt scheuren en bladderen
- Matte afwerking; verkrijgbaar in dekkende en transparante kleuren
- Snelle droging
- Veilig en milieuvriendelijk: lood- en chromaatvrij

Toepassing

Als duurzame afwerking van:

- Veranda's, overkappingen en dakoverstekken
- Schuttingen, pergola's en poorten
- Tuinhuisjes en gevelbekleding
- Decoratieve houten elementen en tuinmeubelen

Let op: de mate van bescherming hangt af van de gekozen kleur, blootstelling aan zonlicht en het aantal aangebrachte lagen. Blanke of kleurloze beits biedt minder UV-bescherming en vereist vaker onderhoud. De kleur Douglas geeft de uitstraling van nieuw Douglas-hout met aanzienlijk betere bescherming dan een kleurloze beits.

Houtsoorten

- Douglas en Lariks
- Overig zachthout: vuren, grenen
- Geïmpregneerd hout

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Watergedragen (acryl)
Dichtheid	ca. 1,20–1,30 kg/l
Vaste stofgehalte	ca. 42 vol.%
Afwerking	Mat; dekkend en transparant verkrijgbaar
Verbruik	ca. 10–12 m ² /l
Verbruik per laagdikte	30 µm droge laag: 14 m ² /l 40 µm droge laag: 10,5 m ² /l
Geschikt voor	Buiten: hout
Kleur	Dekkende en transparante kleuren, waaronder de kleur Douglas; ook kleurloos verkrijgbaar

Droogtijden (bij 20 °C)

Stofdroog	ca. 1 uur
Overschilderbaar	ca. 3 uur
Volledig uitgehard	24–48 uur

Gewoon Douglasbeits

Vervolg – gebruik, verwerking, veiligheid en opslag

Gebruiksaanwijzing

- Zorg dat het hout schoon, droog en vrij van stof en vet is
- Schuur ruw of verweerd hout licht op
- Roer de beits goed door voor gebruik
- Breng meerdere dunne lagen aan; laat elke laag goed drogen. Op kaal hout minimaal 3 lagen, bij onderhoud 1 tot 2 lagen
- Controleer regelmatig de conditie van het hout en behandel indien nodig opnieuw

Rendement (indicatief)

ca. 10–12 m²/l

Het verbruik is afhankelijk van ondergrondruwheid, zuiging, applicatiemethode en gewenste laagdikte. Bij sterk zuigende of ruwe ondergronden kan het verbruik hoger uitvallen.

Verwerking en gereedschap

- **Aanbrengen:** kwast, roller of doek
- **Verdunning:** gebruiksklaar; niet verdunnen
- **Gereedschap reinigen:** water
- **Verwerkingstemperatuur:** 10–30 °C, bij voorkeur droog weer

Opmerking: test altijd eerst op een klein oppervlak voor kleur en opname.

Milieu en gezondheid

- **Vlampunt:** niet van toepassing
- **VOS (VOC):** max. 130 g/l (EU-grenswaarde A/d 2010)
- **Veiligheid:** nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)

Opslag en houdbaarheid

- **Opslag:** koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- **Houdbaarheid:** min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30 °C

Algemeen

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch datablad geen rechten worden ontleend. Bij afwijkende omstandigheden dient vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen.