

Gewoon Grondverf Binnen

Watergedragen polyurethaan grondverf voor binnen

Productomschrijving

Gewoon Grondverf Binnen is een sneldrogende, watergedragen polyurethaan grondverf voor binnen met uitstekende dekking en vloeïng. De grondverf hecht perfect op hout, MDF, voorbehandeld metaal en kunststof (behalve PE/PP) en is geurarm en makkelijk verwerkbaar. Ideaal als basislaag voor watergedragen lakken zoals Gewoon Matte Binnenlak en Gewoon Zijdeglans Binnenlak, geschikt voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw.

Belangrijkste eigenschappen

- Sneldrogende, watergedragen grondverf voor binnen
- Zeer goede dekking en vloeïng
- Uitstekende hechting op hout, MDF, voorbehandeld metaal en kunststof
- Verbetert de aanhechting van de lakverf en voorkomt bladderen
- Geurarm en makkelijk verwerkbaar

Ondergrond en voorbehandeling

- Schoon, droog, stof- en vetvrij maken
- Beschadigingen herstellen en indien nodig licht opschuren

Toepassing als grondverf / voorlak

- **Hout en MDF:** nieuw, onbehandeld of bestaand schilderwerk
- **Metaal:** voorbehandeld
- **Kunststof:** voorbehandeld, m.u.v. polyolefinen (PE, PP)
- Oude verflagen op terpentinebasis

Let op: op metaal en MDF twee grondlagen aanbrengen voor de beste hechting.

Uiterlijk

- **Kleuren:** Basis wit / basis transparant, RAL-kleuren; overige kleuren op aanvraag
- **Glansgraden:** Mat

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Watergedragen (acryl)
Dichtheid	ca. 1,35 kg/dm ³
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 45 %
Afwerking	Mat
Verbruik	10–12 m ² /liter
Geschikt voor	Binnen: hout, MDF, kunststof, metaal
Verdunner	Water (gebruiksklaar, niet verdunnen)

Droogtijden

Stofdroog	ca. 1 uur
Overschilderbaar	ca. 6 uur
Verwerkingstemperatuur	> 10 °C

Opmerking: droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

Gewoon Grondverf Binnen

Vervolg – verwerking, veiligheid en opslag

Verwerking en gereedschap

- **Applicatiemethoden:** kwast, verfröller
- **Verduuning:** gebruiksklaar, niet verdunnen
- **Gereedschap reinigen:** water

Procescondities

- **Minimum omgevingstemperatuur** voor voldoende doorharding: 5 °C
- **Ondergrondtemperatuur:** minimaal 3 °C boven het dauwpunt

Algemeen

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch datablad geen rechten worden ontleend. Bij afwijkende omstandigheden dient vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen.

Milieu en gezondheid

- **VOS (VOC):** < 85,8 g/l, voldoet aan 2010 VOC-richtlijn
- **Veiligheid:** nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)

Opslag en houdbaarheid

- **Opslag:** koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- **Houdbaarheid:** min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30 °C