

Gewoon Grondverf Buiten

Terpentinegedragen grondverf / voorlak voor buiten

Productomschrijving

Gewoon Grondverf Buiten is een sneldrogende, zijdeglanzende primer/voorlak op basis van een polyurethaan-gemodificeerde alkydhars. Geschikt als grond- en voorlak voor houten ondergronden buiten. Zorgt voor uitstekende hechting, goede vulling en een optimale basis voor verdere aflaklagen, zoals Gewoon Hoogglans Buitenlak of Gewoon Zijdeglans Buitenlak.

Belangrijkste eigenschappen

- Uitstekende hechting op hout; voorkomt afbladderen
- Snelle droging
- Goede watervastheid, uitstekend buitenbestand
- Hoge vulkracht
- Zeer goede vloeiing
- Zijdeglans afwerking

Ondergrond en voorbehandeling

- **Nieuw hout:** reinigen, ontvetten en licht opschuren
- **Bestaande verflagen:** reinigen, matteren en stofvrij maken
- Zorg dat de ondergrond minimaal 3 °C boven het dauwpunt ligt om condensvorming te voorkomen

Uiterlijk

- **Kleuren:** Basis wit / basis transparant, RAL-kleuren; overige kleuren op aanvraag
- **Glansgraden:** Zijdeglans

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Terpentinebasis (polyurethaan-gemodificeerde alkydhars)
Dichtheid	ca. 1,10 kg/l
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 45 %
Afwerking	Zijdeglans
Verbruik	12-14 m ² /liter
Geschikt voor	Buiten: hout, gegrond hout, bestaande verflaag
Verdunner	Terpentine, gebruiksklaar

Droogtijden

Stofdroog	ca. 1 uur
Overschilderbaar	ca. 4 uur (bij 20 °C)
Doorgehard	7 dagen
Verwerkingstemperatuur	10-30 °C

Opmerking: droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

Gewoon Grondverf Buiten

Vervolg – verwerking, veiligheid en opslag

Verwerking en gereedschap

- **Applicatiemethoden:** kwast en (lak)roller
- **Verdunning:** gebruiksklaar; indien nodig terpentine
- **Gereedschap reinigen:** terpentine

Procescondities

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5 °C
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3 °C boven het dauwpunt

Algemeen

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch datablad geen rechten worden ontleend. Bij afwijkende omstandigheden dient vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen.

Milieu en gezondheid

- **VOS (VOC):** < 150 g/l, voldoet aan 2010 VOC-richtlijn
- **Veiligheid:** nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)

Opslag en houdbaarheid

- **Opslag:** koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- **Houdbaarheid:** min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30 °C