

Gewoon Matte Binnenlak

Watergedragen matte lak, versterkt met polyurethaan

Productomschrijving

Gewoon Matte Binnenlak is een hoogwaardige, watergedragen matte lak, versterkt met polyurethaan voor een extra duurzame en slijtvaste afwerking. De lak is kras- en stootvast, sneldrogend, geurarm en vergelingsvrij, waardoor hij ideaal is voor binnentoepassingen.

Belangrijkste eigenschappen

- Watergedragen matte lak, versterkt met polyurethaan
- Geschikt voor vrijwel alle behandelde houtoppervlakken, voorbehandeld metaal en kunststof
- Kras- en stootvast, geurarm, sneldrogend en vergelingsvrij
- Toepasbaar binnen op hout, metaal, harde PVC, beton en pleisterwerk

Ondergrond en voorbehandeling

- Schoon, droog en stofvrij maken
- Beschadigingen herstellen en indien nodig schuren
- Voor optimale hechting: breng Gewoon Grondverf als voorlaag aan

Toepassing als aflak / afwerklaag

- Hout, metaal, harde PVC, beton en pleisterwerk
- Bestaand schilderwerk zoals kozijnen en ramen
- Binnen, zowel op nieuw als bestaand geschilderd werk

Ideaal voor: onderhoud, renovatie en nieuwbouwtoepassing.

Uiterlijk

- Kleuren:** Basis wit / basis transparant, RAL-kleuren; overige kleuren op aanvraag
- Glansgraden:** Mat

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Watergedragen
Dichtheid	ca. 1,35 kg/dm ³
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 45 %
Afwerking	Mat
Verbruik	ca. 14–16 m ² per liter
Geschikt voor	Binnen
Verdunner	Water (gebruiksklaar, niet verdunnen)

Droogtijden

Stofdroog	ca. 2 uur
Overschilderbaar	ca. 5 uur
Verwerkingstemperatuur	10–30 °C

Opmerking: droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

Gewoon Matte Binnenlak

Vervolg – verwerking, veiligheid en opslag

Verwerking en gereedschap

- **Applicatiemethoden:** kwast, verroller
- **Verdunning:** gebruiksklaar, niet verdunnen
- **Gereedschap reinigen:** water

Procescondities

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5 °C
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3 °C boven het dauwpunt

Algemeen

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch datablad geen rechten worden ontleend. Bij afwijkende omstandigheden dient vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen.

Milieu en gezondheid

- **VOS (VOC):** < 85,8 g/l, voldoet aan 2010 VOC-richtlijn
- **Veiligheid:** nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)

Opslag en houdbaarheid

- **Opslag:** koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- **Houdbaarheid:** min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30 °C