

# Gewoon Natuurlijke Beits

Watergedragen, transparante impregneerbeits voor buitenhout

## Productomschrijving

Gewoon Natuurlijke Beits is een hoogwaardige watergedragen beits voor buitenhout die langdurige bescherming biedt tegen weersinvloeden, UV-straling en vergrijzing. De beits dringt diep in het hout in plaats van er een laag op te leggen, waardoor de natuurlijke houtnerf en structuur zichtbaar blijven. Dankzij de vochtregulerende eigenschappen blijft het hout ademen en worden loslaten, scheuren en barsten voorkomen.

## Belangrijkste eigenschappen

- **Maximale bescherming:** langdurige bescherming tegen regen, zon en temperatuurschommelingen
- **UV-bescherming:** behoudt kleur en voorkomt vergrijzing van hout
- **Duurzaam:** voorkomt dat de coating loslaat, scheurt of barst
- **Accentueert de houtnerf:** natuurlijke uitstraling blijft behouden
- **Vochtregulerend:** het hout blijft ademen
- **Tot 4 jaar bescherming** zonder opnieuw te behandelen
- **Eenvoudige verwerking:** aan te brengen met kwast, roller of verfspuit

## Toepassing

Als duurzame afwerking van:

- Gevelbekleding en dakoverstekken
- Tuinhuisjes, veranda's en overkappingen
- Schuttingen, pergola's en poorten
- Decoratieve houten elementen en tuinmeubels

**Let op:** niet geschikt voor hardhout.

## Houtsoorten

- Douglas hout, vuren, grenen (zachthout)
- Geïmpregneerd of thermisch behandeld hout

## Uiterlijk

- **Kleuren:** kleurloos en diverse transparante houtkleuren, waaronder Blank UV (tegen vergrijzen) en Douglas-kleur; RAL-kleuren en overige kleuren op aanvraag
- **Glansgraad:** mat; bij meerdere lagen neemt de glans licht toe
- **Dekking:** transparant, houtnerf blijft zichtbaar

## Technische gegevens

| Eigenschap    | Waarde                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Basis         | Watergedragen (acryl)                                          |
| Afwerking     | Mat, transparant                                               |
| Verbruik      | ca. 10-12 m <sup>2</sup> /l                                    |
| Geschikt voor | Buiten: hout (zachthout, geïmpregneerd of thermisch behandeld) |
| Verdunner     | Water (gebruiksklaar, niet verdunnen)                          |

## Droogtijden (bij 20 °C)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Stofdroog          | ca. 1 uur |
| Overschilderbaar   | ca. 3 uur |
| Volledig uitgehard | 24-48 uur |

## Gewoon Natuurlijke Beits

Vervolg – gebruik, verwerking en opslag

### Gebruiksaanwijzing

- Zorg dat het hout schoon, droog en vrij van stof en vet is
- Schuur verweerd of ruw hout licht op voor een betere hechting
- Roer de beits goed door voor gebruik
- Breng meerdere dunne lagen aan; laat elke laag goed drogen. Op kaal hout minimaal 3 lagen, bij onderhoud 1 tot 2 lagen
- Controleer regelmatig de conditie van het hout en behandel indien nodig opnieuw

### Rendement (indicatief)

ca. 10–12 m<sup>2</sup>/l

Het verbruik is afhankelijk van ondergrondruwheid, zuiging, applicatiemethode en gewenste laagdikte. Bij sterk zuigende of ruwe ondergronden kan het verbruik hoger uitvallen.

### Verwerking en gereedschap

- **Aanbrengen:** kwast, roller of verfspuit
- **Verdunning:** gebruiksklaar; niet verdunnen
- **Gereedschap reinigen:** water
- **Verwerkingstemperatuur:** 10–30 °C

**Opmerking:** test eerst een klein oppervlak voor kleur en opname.

### Waar moet je op letten

- Niet geschikt voor hardhout
- Kleurloos biedt minder UV-bescherming, waardoor het hout sneller kan vergrijzen en vaker onderhoud nodig heeft
- De mate van bescherming hangt af van de kleurkeuze, blootstelling aan zonlicht en het aantal aangebrachte lagen

### Veiligheid

- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)

### Opslag en houdbaarheid

- **Opslag:** koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- **Houdbaarheid:** min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30 °C

### Algemeen

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch datablad geen rechten worden ontleend. Bij afwijkende omstandigheden dient vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen.