

Gewoon Hoogglans Buitenlak

Gesiliconiseerde hoogglanslak voor buiten

Productomschrijving

Gewoon Hoogglans Buitenlak is een gesiliconiseerde hoogglanslak voor buiten, speciaal ontwikkeld voor houten en metalen oppervlakken zoals deuren, kozijnen, gevels en schuttingen. Biedt tot 8 jaar bescherming en optimaal glansbehoud. Zorgt voor een duurzame, weersbestendige en slijtvaste oppervlakafwerking.

Belangrijkste eigenschappen

- Gesiliconiseerd voor langdurige glans en optimale weersbestendigheid
- Hoogglans met uitstekend glansbehoud
- Bestand tegen weersinvloeden, UV-stabiliteit
- Tot 8 jaar bescherming
- Geschikt voor buiten

Ondergrond en voorbehandeling

- **Nieuw hout of metaal:** reinigen, licht opschuren, eventuele beschadigingen herstellen, voorlakken met Gewoon Buitengrondverf
- **Bestaand schilderwerk:** schoonmaken, licht opschuren, eventueel primer toepassen voor optimale hechting

Uiterlijk

- **Kleuren:** Basis wit / basis transparant, RAL-kleuren; overige kleuren op aanvraag
- **Glansgraden:** Hoogglans

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Terpentinebasis (gesiliconiseerde alkydharsen)
Dichtheid	ca. 1,05–1,1 kg/dm ³
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 52 %
Afwerking	Hoogglans
Verbruik	ca. 14–16 m ² /liter
Geschikt voor	Buiten: hout (gegrond), metaal (geprimerd), kunststof (geprimerd), bestaande verflaag
Verdunner	Terpentine, gebruiksklaar

Droogtijden

Stofdroog	ca. 4 uur
Overschilderbaar	ca. 16 uur (bij 20 °C)
Doorgehard	7 dagen
Verwerkingstemperatuur	10–30 °C

Opmerking: droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

Gewoon Hoogglans Buitenlak

Vervolg – verwerking, veiligheid en opslag

Verwerking en gereedschap

- **Applicatiemethoden:** kwast en (lak)roller
- **Verdunning:** gebruiksklaar; indien nodig terpentine
- **Gereedschap reinigen:** terpentine

Procescondities

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5 °C
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3 °C boven het dauwpunt

Algemeen

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch datablad geen rechten worden ontleend. Bij afwijkende omstandigheden dient vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen.

Milieu en gezondheid

- **VOS (VOC):** < 150 g/l, voldoet aan 2010 VOC-richtlijn
- **Veiligheid:** nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)

Opslag en houdbaarheid

- **Opslag:** koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- **Houdbaarheid:** min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30 °C