

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO HOUTCOAT ZWART WATERBASIS MAT

OMSCHRIJVING	Tenco Houtcoat dekkend mat zwart op waterbasis is een speciale zwarte coating voor houten objecten welke voorheen zijn behandeld met teerproducten. Tenco Houtcoat dekkend mat zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van objecten zoals schuren, schuttingen, loodsen, molens enz. Waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden blijft. Ook toepasbaar op onbehandeld hout bijv. bij reparaties. Tenco Houtcoat dekkend mat zwart biedt een prima bescherming en is bestand tegen alle weersinvloeden.
TOEPASSING	Tenco Houtcoat dekkend mat zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van houten objecten zoals: schuren, loodsen, schuttingen, molens etc. waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden moet blijven. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Geschikt voor zachte houtsoorten, niet geschikt voor hardhout - Weerbestendige bescherming - UV bestendig - Voor hout wat voorheen is behandeld met een teerproduct - Ook toepasbaar op onbehandeld hout bijv. bij reparaties
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	1,1 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op geschaafd hout: 12 - 14 m ² per liter Op ongeschaafd hout: 6 - 8 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	50 - 55 micron
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50 %

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.

GEBRUIKSAANWIJZING	Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Houtcoat dekkend mat zwart met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Op onbehandeld hout is 2 maal behandelen voldoende. Ook adviseren wij om het hout enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoud stoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Bij onderhoud: Eerder behandeld hout goed kaal schuren. Vergrijsd hout licht schuren zodat de houtkleur weer verschijnt en daarna behandelen met Tenco Houtcoat dekkend mat zwart. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Houtcoat Dekkend Mat Zwart is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvoorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl