



GLOBACRYL VILLA MAT

Zeer duurzame buitenmuurverf

- ✓ Zeer lange buitenduurzaamheid
- ✓ Extreem mat
- ✓ Lang kleurbehoud
- ✓ Weinig vuilaanhang, groene aanslag en zoutvorming
- ✓ Makkelijk te verwerken
- ✓ Carbonatieremmend

PRODUCTOMSCHRIJVING

Globacryl Villa Mat is een buitenmuurverf met een zeer lange buitenduurzaamheid, goede dekking en is erg makkelijk te verwerken. De buitenmuurverf is watergedragen op basis van 100% acrylaat bindmiddel en geeft een extreem mat eindresultaat.

GEBRUIK/TOEPASSING

Globacryl Villa Mat is speciaal geschikt voor een duurzame bescherming en decoratie van o.a. gevels, wanden en plafonds van beton, baksteen, schuur-, pleister- en metselwerk. De acrylaatharsen waarborgen een blijvende elasticiteit, een uitstekende hechting (ook op oude alkydlagen) en praktisch geen afpoedering. **Globacryl Villa Mat** is door zijn samenstelling minder gevoelig voor alg- en groenaangroei.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	wit
Glans	mat
Dichtheid	1,35 kg/dm ³
Diffusieweerstand	Waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN EN 1062-1: V2 middel.
	Waterdoorlaatbaarheid volgens DIN EN 1062-1: W3 laag.
	md H ₂ O: < 0,04 m.
Vlampunt volgens ISO 1516	> 100°C
Volumepercentage vaste stof	39%

Leverbaar in de kleuren

wit en aan te kleuren via het Trimetal
kleurenmengsysteem

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast en roller

Volumepercentage verdunning
Reinigingsmiddel

gebruiksklaar
direct na gebruik met handwarm water

Airless spray

Verdunning
Spuittip
Druk

onverdund
Low Pressure Tip LP 517 – 519 of groter
50°

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Stofdroog
Overschilderbaar

ca. 1 uur
ca. 6 uur

**De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de laagdikte, verwerkingsomstandigheden en de toegepaste kleur*

Theoretisch rendement

9 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.

Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

SYSTEEMINFORMATIE

Nieuw werk

Globacryl Villa Mat wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.

De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen. Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een reparatiemiddel.

Beschadigde voegen: herstellen met cementmortel en de barsten vullen.

Ondergronden met schimmel- of groenaangroei vooraf behandelen met **Polyfilla PRO S630** volgens de werkbeschrijving op het technisch documentatieblad.

Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met **Globaprim Fix** of **Globaprim Hydrofix**.

Ondeugdelijk of licht poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen. Voorbehandelen met **Globaprim Fix**.

Afwerking in één of twee volle onverdunde lagen **Globacryl Villa Mat**.

Opmerking:

Globaprim Fix altijd zo aanbrengen dat er geen verzadigde (glanzende) plekken ontstaan.

Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, deugdelijk en vetvrij te zijn.

Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten.

Loszittende delen verwijderen.

Ondergronden met schimmel- of groenaangroei vooraf behandelen met **Polyfilla PRO S630** volgens de werkbeschrijving op het technisch documentatieblad.

Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken met **Globaprim Hydrofix**.

Afwerking in één of twee volle onverdunde lagen **Globacryl Villa Mat**.

MILIEU / CERTIFICERING

Globacryl Villa Mat heeft een Environmental Product Declaration (EPD) volgens ISO 14025 + EN 15804



RELEVANTE INFORMATIE

Trimetal Infoblad 004	Uitleg op de gegevens uit het tds
Trimetal Infoblad 005	Toepassing van voorstrijkmiddelen
Trimetal Infoblad 009	Algemene bepalingen voor schilderwerk
Trimetal Infoblad 053	Milieukeurmerken en duurzame Trimetal producten
Trimetal Infoblad 059	Foutenanalyse airless spuiten

VEILIGHEID / HYGIËNE

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden

Vlampunt volgens ISO 1516

VOS-EU-grenswaarde

Wettelijke voorschriften

wit

> 100°C

cat. A/c <40 g/l dit product bevat <5 g/l

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Milieu

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	5 liter en 10 liter

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



AkzoNobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Technical Support, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

071 711 99 40
trimetal.nl