



LOBATEX CLASSIC

Schrobvaste matte muurverf

- ✓ Schrobvastheid > klasse 1 volgens DIN EN 13300
- ✓ Watergedragen, goed dekkende, schrobvaste muurverf
- ✓ Matte muurverf voor binnen en buiten
- ✓ Gunstige prijs/kwaliteitsverhouding

PRODUCTOMSCHRIJVING

Globatex Classic is een watergedragen, goed dekkende, schrobvaste matte muurverf voor binnen en buiten op basis van styreenacrylaat.

GEBRUIK/TOEPASSING

Globatex Classic kan op minerale ondergronden zoals baksteen, beton, pleister- en schuurwerk toegepast worden. Tevens op gipskarton en houtvezelplaten. **Globatex Classic** bezit een goede vloei en is gemakkelijk in het onderhoud. **Globatex Classic** is alkalivast en weerbestendig. **Globatex Classic** kan gemakkelijk worden aangebracht en droogt snel.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	wit
Dichtheid	1,4 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	42%
Glans	mat
Leverbaar in de kleuren	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurmengsysteem

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast en roller

Reinigingsmiddel

direct na gebruik met handwarm water.
n.b. spoelwater is chemisch afval.

Airless

Volumepercentage verdunning

gebruiksklaar

Reinigingsmiddel

direct na gebruik met handwarm water

Nozzle druk

80 – 120 bar

Opening

Graco: LP 517 / 519 (gele tip)

Wagner: HEA Protip 5-174 (groene tip)

Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak.

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Stofdroog

ca. 30 minuten

Overschilderbaar

ca. 6 uur

**De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de laagdikte, verwerkingsomstandigheden en de toegepaste kleur*

Theoretisch rendement

12 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.

Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

SYSTEEMINFORMATIE

Nieuw werk

Globaltex Classic wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.

De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen. Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met **Polyfilla PRO F220**.

Beschadigde voegen: herstellen met cementmortel en de barsten vullen.

Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met **Globaprim Fix** (buiten) of **Magnaprim Fix** (binnen) of **Globaprim Hydrofix** (binnen en buiten) aan te brengen.

Ondeugdelijk of licht poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen. Voorbehandelen met **Globaprim Fix** (buiten) of **Magnaprim Fix** (binnen) of **Globaprim Hydrofix** (binnen en buiten).

Ondergronden met schimmel- of groenaangroei vooraf behandelen met **Polyfilla PRO S630** volgens de werkbeschrijving op het technisch documentatieblad.

Afwerking in twee volle onverdunde lagen **Globatex Classic**.

Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, deugdelijk en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten.

Loszittende delen verwijderen.

Ondergronden met schimmel- of groenaangroei vooraf behandelen met **Polyfilla PRO S630** volgens de werkbeschrijving op het technisch documentatieblad.

Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met **Polyfilla PRO F220**.

Kaal gekomen plaatsen eventueel voorstrijken met **Globaprim Fix** (buiten) of **Magnaprim Fix** (binnen). Afwerking in één of twee volle onverdunde lagen **Globatex Classic**.

MILIEU / CERTIFICERING

VOC gehalte

VOC gehalte	Cat A/a WB:
Wettelijke norm (g/l):	30 g/l
VOC van Globatex Classic gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	<5 g/l

RELEVANTE INFORMATIE

Trimetal Infoblad 004	Uitleg op de gegevens uit het tds
Trimetal Infoblad 005	Toepassing van voorstrijkmiddelen
Trimetal Infoblad 009	Algemene bepalingen voor schilderwerk
Trimetal Infoblad 047	Reinigbaarheid en schrobvastheid van binnenmuurverven
Trimetal Infoblad 059	Foutenanalyse airless spuiten

VEILIGHEID / HYGIËNE

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden

Vlampunt volgens ISO 1516

VOS-EU-grenswaarde

Wettelijke voorschriften

wit

> 100°C

cat. A/a < 30 g/l

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Milieu

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

Verpakking

1 liter, 5 liter en 10 liter

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



AkzoNobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Technical Support, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

071 711 99 40
trimetal.nl