

FORTICO 2C SATIN MATT - NATURAL

Watergedragen tweecomponent PU-parketlak voor parket en zwaar belaste houten vloeren. FORTICO 2C heeft een uitstekende chemische en mechanische weerstand. Gemakkelijk aan te brengen zonder overlappingsen of rolmerken. FORTICO 2C is speciaal ontwikkeld voor drukbelopen ruimtes zoals winkelruimtes, hotels, restaurants, enz.

- » Extreem krasbestendig dankzij de anti-scratch technologie.
- » Hoge slijtvastheid.
- » Glimt niet op.

TECHNISCHE GEGEVENS

Producttype

op waterbasis

Reiniging van het gereedschap

water

Mengverhoudingen

100/10

Glansgraad

Matt 10-15; Satin 35-50; Natural < 5

Viscositeit

+/- 25 sec - DIN 4 mm

Verpakking

6 x 1 L / 100 ml verharder
4 x 5 L / 500 ml verharder

Verbruik

10-12m²/liter per laag

Droogtijd/reactietijd

Stofdroog na 2 uur
Schuurbaar na: 3 tot 5 uur
Licht belastbaar na 24 uur
Volledig uitgehard na: 7-10 dagen

Schuurkorrel

P 120-150

Transport

tussen 5°C et 25°C

Potlife

+/- 3 uur na toevoeging van de verharder

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



BESCHERMING

BINNENGEbruik

VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen verwijderd zijn en dat de vloer schoon en vrij van resten is. Schuren volgens de correcte methode: diepschuren met korrel 60-80-100, gevolgd door opschuren met korrel 100. Kan gebruikt worden op geschaafd, geschuurd en geborsteld hout. Voor een lichtere, meer natuurlijke afwerking kunt u eerst FORTICO 2C NATURAL als basislaag gebruiken.

Voor vloerverwarming, exotisch hout en kurk raden we FORTICO SEALER aan als basislaag.

GEbruik

Gebruik FORTICO 2 C als basislaag en als toplaag. Meng de vernis met de verharder in een verhouding van 10:1 voor gebruik. Laat het product vervolgens 15 minuten rusten. Potlife bedraagt 3 uur na vermenging met de verharder.

Breng het product in 3 lagen aan met een spalter of roller (microvezel 8 mm). Eerste laag: ongeveer 10 m²/L aanbrengen en +/- 3 uur laten drogen.

Tweede laag: ongeveer 10 m²/L aanbrengen op dezelfde manier als de eerste laag en laten drogen gedurende +/- 3 uur. Schuur vervolgens met schuurpapier (korrel P 120-150), verwijder stof en breng een derde laag aan van ongeveer 10 m²/L.

DROOGTIJD

Licht belastbaar na 24 uur.

Volledig uitgehard na 7 tot 10 dagen.

Droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, omgevingstemperatuur, vochtigheid en ventilatie.

NABEHANDELING

FORTICO 2C kan gebruikt worden als basislaag en als afwerkingslaag.

ONDERHOUD

Regelmatig onderhouden met HARD FLOOR FRESH Ciranova®. Gebruik voor periodiek onderhoud HARD FLOOR POLISH Ciranova® of UNICARE X-MATT Ciranova®. HARD FLOOR CLEANER Ciranova® wordt gebruikt om sterk verontreinigde vloeren te reinigen en oude laklagen te verwijderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE ⚠

Gebruik alleen roestvrije materialen. Reinig al het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Raadpleeg voor industriële toepassingen de technische dienst van Ciranova®. Producten op waterbasis kunnen een film vormen bij contact met lucht. Filter het product vooraf, indien nodig.