CIRANOVA®
SINCE 1929

HARDWAXOIL TITAN



PROTECTION

INDOOR

0,75L 2,5L

Hardwaxoil TITAN is een innovatieve olie geschikt voor het afwerkenvan houten vloeren en meubelen. Hardwaxoil TITAN geeft een goede vulling, zeer natuurlijke bescherming en bezorgt het hout een uitstekende chemische en mechanische weerstand. De Hardwaxoil TITAN heeft een lange open tijd waardoor deze uiterst geschikt is om met een rol aan te brengen. De bestendigheden kunnen nog verbeterd worden door toevoeging van 5% harder UA (optioneel).

—

- Uiterst geschikt om met een rol aan te brengen.
- Zorgt voor een natuurlijke bescherming.
- Heef een lange open tijd.
- Uitstekende chemische en mechanische bestendigheden.

TECHNISCHE INFO

Producttype
Solventgedragen

Reiniging
Reinigingsthinner Ciranova

Mengverhouding
Optioneel harder UA: 100/5

Glansgraad
Matt / Silk / Satijn

Viscositeit
+/-50 sec - DIN 4mm

Vaste stoffen
+/- 46%

Verpakking
6 x 750 ml
4 x 2,5 L

Aantal kleuren
Kleurloos

Verbruik
Met rol: 25-30 m²/liter per laag
Met boenmachine 40-50 m²/liter per laag

Droogtijden
Overschilderbaar: na +/- 8 uur
Licht belastbaar na 24 uur.
Volledig uitgehard na +/- 10 dagen

Schuurkorrel
P 100-120

Opslag/transport
tussen de 5°C en 25°C

Potlife
+/- 4 uur na toevoeging van de verharder

Houdbaarheid
24 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval
Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.

VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en gebortsteld hout.

APPLICATIE

Vóór gebruik goed schudden en oproeren. Men kan de HARDWAXOIL TITAN eenvoudig aanbrengen met een rol (microvezel 6mm is aangeraden).

Eventueel kan men gebruik maken van een boenmachine , een kwast of vod.

Voor harde houtsoorten zoals eik zijn minstens 2 lagen vereist. Meerdere lagen kunnen toegepast worden voor zachte houtsoorten. Voor exotische houtsoorten dient men de Hardwaxoil TITAN vooraf te testen.

Voor industriële toepassingen (walsen, spuiten) moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden.

DROOGTIJD

Overschilderbaar na +/- 8uur. Droogtijden afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Hardwaxoil TITAN is de ideale eindlaag bovenop gekleurde Hardwaxoil zoals Hardwaxoil, Hardwaxoil Magic en UN1CO,.

ONDERHOUD

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova en bij zware vervuiling dient er eerst een intensiefreiniger Ciranova gebruikt te worden.

Hardwaxoil TITAN is pas volledig uitgehard na +/- 7 dagen. Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doekendient men na gebruik onder te dompelen in water.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV Industrieweg 29 – 8800 Beveren-Roeselare – Belgium Tel. +32 (0)51 30 11 40 – Fax. +32 (0)51 31 26 48 - info@ciranova.be