CIRANOVA®
SINCE 1929

WORKTOP OIL

Food Safe
Compliant with EU 1935/2004



PROTECTION
INDOOR

Ciranova WORKTOP OIL is de perfecte afwerking voor houten werkbladen, snijplanken, meubels en tafels die in contact komen met voedsel. De WORKTOP OIL zorgt voor een naturelle en waterafstotende bescherming. Ciranova WORKTOP OIL is getest volgens de norm 1935/2004 en voldoet na droging om te worden gebruikt voor hout dat in aanraking komt met voedsel. WORKTOP OIL Ciranova wordt gemaakt van natuurlijke wassen, gemodificieerde oliën en plantaardige en hernieuwbare vetzuren.

—

» Uiterst geschikt voor houten werkbladen, snijplanken en tafels.
» Zorgt voor een water- en vlekbestendige afwerking.
» Getest volgens de norm NO 1935/2004 article 3C

500 ml

TECHNISCHE INFO

Producttype
Solventgedragen

Reiniging
Reinigingsthinner

Glansgraad
Mat & Satin

Viscositeit
+/-50 sec - DIN 4mm

Vaste stoffen
+/- 46%

Verpakking
12 x 500ml

Verbruik
30-35 m²/liter per laag

Droogtijden
Overschilderbaar: na +/- 6 uur
Volledig uitgehard na +/- 7 dagen

Schuurkorrel
P 120-150

Opslag/transport
tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid
48 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval
Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Versie / Version 02-2021

VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat het oppervlak vrij is van stof en andere vervuilingen.

APPLICATIE

De WORKTOP OIL goed schudden voor gebruik. Men kan de Ciranova WORKTOP OIL eenvoudig aanbrengen met een pluisvrije doek in de richting van de houtnerf. Voor grotere oppervlakken kan men een borstel gebruiken.

Breng een dunne laag aan en laat de olie 15 minuten in het hout trekken. Wrijf het oppervlak daarna droog met een pluisvrije doek. Voor harde houtsoorten zoals eik zijn minstens 2 lagen vereist. Meerdere lagen kunnen toegepast worden voor zachte houtsoorten. .

DROOGTIJD

Overschilderbaar na +/- 6 uur. Droogtijden afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Gebruik WORKTOP OIL Ciranova zowel als grond- en eindlaag.

ONDERHOUD

Breng regelmatig een nieuwe laag WORKTOP OIL Ciranova aan voor een blijvende waterafstotende bescherming. Bij zware vervuiling kan men eerst de intensiefreiniger Ciranova gebruiken om het hout te reinigen.

WORKTOP OIL is pas volledig uitgehard na +/- 7 dagen. Tijdens deze periode mag men het hout niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doeken dient men na gebruik onder te dompelen in water.
Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd vooraf te testen!

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV Industrieweg 29 – 8800 Beveren-Roeselare – Belgium Tel. +32 (0)51 30 11 40 – Fax. +32 (0)51 31 26 48 ciranova@ciranova.be